



FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD

ByggForm a/s

FILM FORSKALING KRYSSFINER

NOBB modulnr:1040310

PRODUKTBESKRIVELSE

Kryssfiner av kinesisk poppel, belagt med en fenolfilm på begge sider. Filmen er som regel mørk brun, og filmtykkelsen er 120 gr/m². Kantene på kryssfineren er forseglet med en akrylmaling.

Densiteten på produktet er 450-600 kg/m³. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof). Platene har ytterfiner som tilsvarer kvalitet I/I, slik at filmen får en glatt overflate. Fuktinnholdet i platene er 10-12 % RF.

EGENSKAPER

Platene egner seg godt til både innendørs og utendørs bruk. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kver seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har avklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholdsintervall med maling være 1 – 2 ganger årlig. Dette gjelder spesielt på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntregning av fukt er stor. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd, sprekker eller slitasje i filmen, må det forsegles med en maling. Ved bruk av platene til forskaling, anbefales det og olje filmen for å øke gjenbruket av platene.

MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE:

Importør: ByggForm a/s
Org.nr: 952 415 603
Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad
Telefon: 31 28 92 70
Telefax: 31 28 92 99
e-post: post@byggform.no
web: www.byggform.no