



# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD

ByggForm a/s

**KRYSSFINER - KONSTRUKSJON**

**NOBB modulnr:1040310**

## PRODUKTBESKRIVELSE

Kryssfiner av gran eller furu med not og fjær på langsidene. Kortsidene har som oftest rett kant, men kan i noen tilfeller ha not og fjær. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof).

Densiteten på konstruksjon kryssfiner er ca. 550 kg/m<sup>3</sup>. Platene har en upusset overflate i kvalitet Cx/Cx eller C/C. Denne type kryssfiner er godkjent for og er spesielt egnet til bærende konstruksjoner, men har også en rekke andre bruksområder. Platene regnes som ubehandlet, og må behandles på overflate og kanter ved fast bruk utendørs.

## EGENSKAPER

Platene egner seg godt til både innendørs og utendørs bruk. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kuver seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har avklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholdsintervall med bruk av beis være hvert år, med dekkbeis eller maling bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med vedlikehold på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntregning av fukt er store.

## MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

## HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

## TEKNISK SERVICE:

Importør: ByggForm a/s  
Org.nr: 952 415 603  
Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad  
Telefon: 31 28 92 70  
Telefax: 31 28 92 99  
e-post: [post@byggform.no](mailto:post@byggform.no)  
web: [www.byggform.no](http://www.byggform.no)