



FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD

ByggForm a/s

OLJET COMBI KRYSSFINER

NOBB modulnr:1040310

PRODUKTBEKRIVELSE

Kryssfiner av kinesisk Bjerk og Poppel, innsatt med en luktfri mineral olje på begge sider. Densiteten på produktet er ca 600 kg/m³. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof). Platenes ytterfiner på begge sider er bjerk, mens resten av produktet består av bjerk og poppel. Produktets ytterfiner på begge sider har kvalitet Cp/Cp, slik at overflaten er uten defekter. Fuktinholdet i platene er 10-14 % RF.

EGENSKAPER

Platene egner seg best til utendørs bruk, og primært til forskalingsformål. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kver seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har avklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved førstegangs bruk og gjenbruk må platene vedlikeholdes med en forskalingsolje for å ivareta en høyest mulig levetid på platene. Platene antas å ha et gjenbruksintervall på 2-6 ganger, avhengig av behandling ved oppsett og riving.

MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE:

Importør: ByggForm a/s
Org.nr: 952 415 603
Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad
Telefon: 31 28 92 70
Telefax: 31 28 92 99
e-post: post@byggform.no
web: www.byggform.no