



ByggForm a/s

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD

OLJET FURU KRYSSFINER

NOBB modulnr:1040310

PRODUKTBEKRIVELSE

Kryssfiner av Radiata Pine (Furu), belagt med en vegetabilsk olje på begge sider. Oljen er av typen Tung Tree Oil, og på grunn av høy densitet er denne tynnet med alkohol. Kantene på kryssfineren er forseglest med en akrylmaling. Densiteten på produktet er ca 500 kg/m³. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof). Ytterfineren har kvalitet C/C, slik at overflaten er uten defekter. Fuktinnholdet i platene er 10-12 % RF.

EGENSKAPER

Platene egner seg best til utendørs bruk, og primært til forskalingsformål. Oljebehandlingen avgir en lukt som kan være sjenerende ved begrenset lufting, f.eks. innendørs eller ved vindstille utendørs. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kuver seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har avklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved gjentatt bruk må platene vedlikeholdes med en vegetabilsk olje for å ivareta høyest mulig gjenbruk og levetid på platene. Ved slitasje på kantforseglingen kan denne repareres med en akrylmaling. Platene antas å ha et gjenbruksintervall på 2-5 ganger, avhengig av behandling ved oppsett og riving.

MILJØPÅVIRKNING

Platene må ikke monteres innendørs for lengre tid på grunn av sjenerende lukt fra oljebehandlingen. Ellers har produktet ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE:

Importør: ByggForm a/s
Org.nr: 952 415 603
Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad
Telefon: 31 28 92 70
Telefax: 31 28 92 99
e-post: post@byggform.no
web: www.byggform.no